

# 試験結果報告書

株式会社 イケダコーポレーション 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号  
 財団法人 日本塗料検査協会  
 西支部



No. 104931

報告日：平成22年 9月24日

判定  
 適合

支部長

品名	リボス カルデット (270-022)  (Lot No. 86633)	試料受付日	平成22年 7月21日
		試料採取日	平成 一 年 一 月 一 日
		試料採取場所	—
製造者名	LIVOS Germany 輸入者 (株) イケダコーポレーション	試料数量	4 L × 1 缶
試験項目	成績	規 格	
		日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 JASS 18 M-307 木材保護塗料 B種による。	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	付 2.19 JASS 18 M-307 3.4 による。	品質：かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。
塗装作業性	塗装作業に支障がない。	付 2.19 JASS 18 M-307 3.5 による。	品質：塗装作業に支障があってはならない。
乾燥時間 (h)	16以内	付 2.19 JASS 18 M-307 3.6 による。	品質：16以内
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である。	付 2.19 JASS 18 M-307 3.7 による。	品質：塗膜の外観が正常であるものとする。
促進耐候性	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくない。	付 2.19 JASS 18 M-307 3.8 による。	品質：480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくないものとする。
見本品：リボス カルデット (270-022) (Lot No. 96019)			

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。

# 試験結果報告書

株式会社 イケダコーポレーション 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号  
財団  
法人 日本塗料検査協会  
 西支部



No. 104931

[試験片塗り付け方法]・・・B種

試験板：米松の柾目板（寸法 200×100×10mm及び150×70×10mm）

(1) 塗装作業性・乾燥時間（h）及び塗膜の外観

工 程	使用材料	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	施工方法	塗装間隔 (h)
下塗り	リボス カルデット (270-022)	0.086	ハケ塗り	24
上塗り	リボス カルデット (270-022)	0.057	ハケ塗り	—

(2) 促進耐候性

工 程	使用材料	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	施工方法	塗装間隔 (h)
下塗り	リボス カルデット (270-022)	0.086	ハケ塗り	168
上塗り	リボス カルデット (270-022)	0.057	ハケ塗り	—

以 上