

LIVOS 標準塗装仕様

デュブロン(400) オガファーザー壁紙への塗装
壁・天井用 水性エマルジョン塗装

標準塗装仕様

壁・天井エマルジョン塗装(屋内)

工程	使用塗料	塗布量	塗装間隔	施工方法	備考
素地調整	オガファーザー壁紙はウォールボンド 200 [矢沢化学工業(株)] で貼り 24 時間養生します。				
下塗り	デュブロン (400)	10 m ² /L	3 時間	刷毛・ローラー	ウラ(410)にて着色可能
上塗り	デュブロン (400)	15 m ² /L	3 時間	刷毛・ローラー	ウラ(410)にて着色可能

※ 塗布量は、塗布する材の種類、状態によって異なります。

塗装上の注意事項

- 希釈せず、よく攪拌してからそのままご使用ください。
- 塗装前には必ず試し塗りをしてください。
- 塗り過ぎには注意してください。塗り過ぎると乾燥に時間がかかります。
- 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。
- コーナーや凸部を刷毛塗りし、次に平面部分をローラーで塗布するとムラ無く仕上がります。
- ウラ(410)の混入比率が多すぎると、色ムラがでやすいので注意してください。目安として1~10%程度が目安です。

取り扱い上の注意事項

- 子どもの手の届かない場所に保管してください。

株式会社 イケダコーポレーション 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡
☎ 0120-544-453

URL <http://www.iskcorp.com> e-mail info@iskcorp.com

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F TEL 06-6452-9377 FAX 06-6452-9378

〒104-0045 東京都中央区築地7丁目10-2 築地小川ビル4F TEL 03-3544-4453 FAX 03-3544-4450