

LIVOS 標準塗装仕様

アメロス木材着色 (674) 塗りつぶし五分ツヤ仕上げ
木部カラー塗りつぶし仕上げ

標準塗装仕様

木部着色 塗りつぶし仕上げ

工程	使用塗料	塗布量	塗装間隔	施工方法	備考
素地調整	塗装面を清潔にし、平滑な乾燥面をつくる。 (木部含水率は20%以下で使用)			サンドペーパー	#180~240
下塗り	デュブノ (261)	15 m ² /L	24 時間	刷毛	20 分以内に浸透しない 塗料を拭き取る
研磨				サンドペーパー	#180~240
中塗り	アメロス (674)	20 m ² /L	24 時間	刷毛	
上塗り	アメロス (674)	25 m ² /L	24 時間	刷毛	

塗装上の注意事項

- 希釈せず、よく攪拌してからそのままご使用ください。
- 塗装前には必ず試し塗りをしてください。
- 塗り過ぎには注意してください。塗り過ぎると乾燥に時間がかかります。また、乾燥せずベタつきの原因になります。
- 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。
- 他の塗料等で塗装（造膜）した面にリボスを塗装する場合は、古い塗料をよく取り除いてからご使用ください。
- 木材の種類や気温により、24時間でも乾燥しない場合、ウエス等で一旦拭き取り充分乾燥させてください。

取り扱い上の注意事項

- **オイルが染み込んだウエス等は、空気中の酸素により、自然発火の恐れがあります。水で十分に浸すか、密閉した缶に収納してから処分してください。**
- 火気の近くでのご使用は避けてください。（消防法：危険物第4類 第2石油類）
- 容器は密閉し、涼しく換気のよい場所に保管してください。また、直射日光を避け可燃物質及び、強力な酸化剤と一緒に保管しないでください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。

株式会社 イケダコーポレーション 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡
☎ 0120-544-453

URL <http://www.iskcorp.com> e-mail info@iskcorp.com

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F TEL 06-6452-9377 FAX 06-6452-9378

〒104-0045 東京都中央区築地7丁目10-2 築地小川ビル4F TEL 03-3544-4453 FAX 03-3544-4450