

## LIVOS テクニカルデータシート

ドライアデン 床・家具用ポリッシュオイル No.560

- 適用範囲** オイルで仕上げられた室内用の木部やコルク、石。  
例えば、カウンタートップ、キッチン家具、コルクやタイル。
- 製品特性** 木部のメンテナンスとリフレッシュ。軽い汚れを除去し、滑らかな光沢が生まれます。
- 全成分** アマニオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル天然樹脂・アマニスタンドオイル・無鉛乾燥剤
- カラー** クリア（ライトハニー）
- 使用方法** ドライアデンをウエス（布）に少量つけて表面に擦り込む。木目に沿って極薄く塗布します。1～2時間後、ウエスで磨くと滑らかな光沢が生まれます。指で触ってもベタつきがなくなる程度まで磨いてください。それでもベタつくようであれば、新しい綺麗なウエス（布）で注意深く磨いてください。汚れた表面には、ドライアデンを10分～20分反応させ、その後全て拭き取り、もう一度極薄く塗り広げてください。
- 塗布面積** 約100 ml/L（無希釈） 木部の状態や浸透により異なります。
- 乾燥時間** 気温23℃ 湿度50%において2～8時間。
- 比重** 約0.82 g/ml
- ご使用のヒント** 既に塗装されているオイルや塗料の互換性を確認するため、目立たない箇所で試し塗りをしてください。  
ラッカー仕上げでの不快な臭いや、白色仕上げの互換性を確認してください。  
白色仕上げでは、わずかに黄色く変色する可能性があります。  
亜麻仁油を含む製品をキャビネット内部等に塗布した場合、酸素と光が不足すると、しばしば、乾燥に時間がかかり、そのため、亜麻仁油の臭いが長く残ることがあります。このような場所には、ドライアデンよりもグレイボ蜜蝋ワックス（No.315）をご使用ください。
- 注意事項** リモネン、コバルト塩が含まれている為、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。  
火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。（消防法：危険物第4類 第2石油類）  
使用時は喫煙を避け、換気してください。  
塗料を浸したウエスやスポンジは、製品中に含まれる亜麻仁油のために自然発火する危険があるので、金属性の密閉容器に入れるか、水に浸した状態で保管する。（亜麻仁油を含んだウエス等が光や酸素を急激に吸収して酸化作用が促進され、発火する危険がある。製品自体が自然発火することはない。）
- R53** 水生環境において長期間の悪影響を与える恐れがあります。  
**S2** 子供の手の届かない所に保管してください。  
**S62** 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。  
その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。
- 廃棄** 地域の規制に従って廃棄してください。
- 容量** 0.1L/0.2L/0.75L
- 保管** 乾燥した冷暗所に保管する。