

LIVOS テクニカルデータシート

アメロス ナチュラル 全天候型ペイント No.674

適用範囲	屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。) 窓、ドア、床には適しません。
製品特性	弾力性があり、非常に曲がりやすい。5分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格 (DIN 53 160) に適合。幼児用玩具としての安全規格 (DIN EN 71 Part3) に合格。
全成分	アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤
カラー	013 カルナバイエロー 051 ペルシャレッド 081 灼褐色 101 ブラック 111 グリーン 114 ライムグリーン 115 ブルーグレー 201 ホワイト
施工法	刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温 15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スパロススプレー (No.293) で 10%希釈して行ってください。
塗布面積	1回目・・・約 20 m ² /L 2回目・・・約 25 m ² /L 塗装面の状況および吸い込みの程度によりかなり増減することがあります。 <u>必ず試し塗りをしてください。</u>
道具洗浄	使用后すぐにスパロス (No.222) で用具を洗浄してください。
乾燥時間	気温 23℃ 湿度 50%において、指蝕乾燥時間はおよそ 24 時間。約 24 時間後に 2 回目の塗布可能。
比重	約 1.18g/ml
安全上の注意	火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。(消防法：危険物第 4 類 第 2 石油類) 使用時は喫煙を避け、換気してください。 塗料を浸したウエスやスポンジは、製品中に含まれる亜麻仁油のために自然発火する危険があるので、金属性の密閉容器に入れるか、水に浸した状態で保管する。(亜麻仁油を含んだウエス等が光や酸素を急激に吸収して酸化作用が促進され、発火する危険がある。製品自体が自然発火することはない。)
安全上のアドバイス	S2 子供の手の届かない所に保管してください。 S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。 その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。
廃棄	地域毎の法律法令に従ってください。
保管	乾燥した冷暗所に保管する。未開封の状態で 4 年間まで保存可能 (ラベルを見て期限を確かめる)。使い残した分は小さな容器に移し替えて酸素に触れないように保管する。
容量	0.375L/0.75L/2.5L/5L

LIVOS 使用説明書

アメロス No.674

- 壁面の素地調整 木材は乾燥させ吸い込みがよく、ヤニや埃がない状態にしておきます。(含水率 20%以下)
前もって適切な素材で穴などを塞ぎます。
- 施工法 使用前は皮膜を取り除き、よくかき混ぜてください。
(1)下塗りとして、デュブノ (No.261) を塗布します。
(2)アメロスを 2 回塗装します。塗装ごとに 24 時間程度の乾燥時間を設けてください。
- 補修 アメロスで塗装されたところは、アメロスで修復することが可能です。アメロスは弾力性が強いのでアメロスの上に他のペンキを塗り重ねると、剥がれや膨れを起こす場合があります。古く劣化した塗装面は取り除き研磨します。処理が完了したら、アメロスを 1~2 回塗装して仕上げることができます。
- 注意事項 アメロスは溶剤をほとんど使用していないため固まりやすいので、使用前は皮膜を取り除き、よくかき混ぜ、必ず試し塗りをする。作業中・乾燥期間中は、換気に十分気をつける。酸素と光が不足すると、亜麻仁油を含む塗料は乾燥に時間がかかり、亜麻仁油の匂いが長く残ることがある。また室内などでは採光不足により、黄変する可能性がある。特に 201 ホワイトは屋外での使用を推奨する。アメロスの明るい色(ホワイトなど)にクノス・アルドボス・カルデットクリアなどを重ね塗りしてはならない。